

# アキレスマジキリII

NEW  
PRODUCTS  
帯電防止  
耐寒

〈アキレスマジキリII〉は透視性抜群ですから明るく開放的で、安全確認に便利です。そして帯電防止効果を備えているため、静電気トラブルにも強く、工場や建築現場、倉庫など屋内外の作業環境を、安心して快適なものにします。保温・保冷・防音・防塵・防虫などに効果を発揮、省エネ対策にも貢献します。

また、〈アキレスマジキリII〉は、商店の店頭用雨・風・塵よけ用カーテンとして最適です。



- 特長**
- 透明性が高く、又、帯電防止効果をもって、安全で開放的な作業環境がつけられます。
  - 柔軟性が非常に富んでいるので、冬場でも硬化しにくく、安心してご使用いただけます。
  - 保温性は十分です。フィルム自体の密封性が高く、赤外線の透過を防止します。
  - スリップ性に優れ、べたつきが起きにくい。加工が簡単で、使用時の開閉も容易です。

**規格** 巻き数 単位m → ( )は季節在庫です。  
青味 透明 粉ふりタイプ(0.8/1.0/2.0/3.0mmは粉なし)

厚さ [mm]	幅 [cm]		
	91.5	137	183
0.1	—	—	(50) 100
0.2	50	50	50
0.3	50	30	30
0.4	30	—	30
0.5	30	30	30
0.8	20	—	—
1.0	10	10	10
2.0	10	10	10
3.0	10	—	—

→特に防災性が要求される場所には、難燃性と透明性に優れた〈アキレスフラーレ〉をご利用ください。さらに、静電気障害防止が求められる場所へは、難燃性、透明性に優れた帯電防止フィルム〈アキレスセイデンF〉をご使用ください。

気分よく働ける快適な環境をつくるため、そして作業を安全に進めるためにも、作業の現場には明るさと開放性が求められます。現場が暗いと作業がスムーズに進みにくいことはもとより、いつの間にか疲労がたまって注意力も散漫になりがちです。

〈アキレスマジキリII〉は、採光性に優れた間仕切りを!!との現場からの要請に応じて開発された、間仕切り用透明塩ビフィルムです。断熱・防音・防塵その他の間仕切り効果は抜群。さらに、べたつきにくいスリップ性と柔軟性に富んでいるので開閉しやすく、通行量の多い場所にも最適です。屋内外を問わず幅広くご利用いただけます。

## 物性一覧表

試験項目	0.1mm	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.5mm	0.8mm	1.0mm	2.0mm	3.0mm	測定法	
抗張力(kg/cm)	タテ	2.7	4.3	5.6	10.3	12.0	15.1	17.8	37.3	55.9	JIS K-6732
	ヨコ	2.1	3.7	6.5	9.9	9.8	14.8	19.6	34.6	51.9	
引裂強度(kg)	タテ	0.8	1.2	1.9	3.1	3.4	5.5	7.0	12.4	18.6	JIS K-6732
	ヨコ	0.7	1.1	1.9	3.1	3.5	4.9	6.3	11.4	17.0	
伸張率(%)	タテ	230	280	320	340	310	320	290	380	390	JIS K-6732
	ヨコ	250	310	320	350	320	380	420	410	410	
耐寒性(°C)	タテ	-42	-37	-42	-42	-38	-40	-43	-43	-43	ASTM D-1593
	ヨコ	-36	-35	-41	-41	-35	-38	-39	-42	-40	
表面抵抗(×10 <sup>12</sup> Ω)	5.5	1.2	1.1	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4		
体積固有抵抗(*)	8.7	4.7	2.8	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4		

→(\*)単位は(×10<sup>11</sup>Ωcm)。上記の値は弊社測定値であり保証値ではありません。

あなたの身近にいつも…アキレス

**Achilles**

アキレス株式会社 フィルム販売部

本社 / 160-8885 東京都新宿区大塚町22 電話 03-3225-2147(直通)  
 関西支社 / 550-0005 大阪市西区西本町1-14-15 電話 06-534-2082(直通)  
 北海道支店 / 061-3241 石狩市新港西1-726-3 電話 0133-73-9591  
 九州支店 / 813-6591 福岡市東区多の津1-1-4 電話 092-622-2871

●お問い合わせは